

Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton

Verdichtungsgrad

$k \geq 98 \%$

$k \geq 96 \%$ (AC 5 D L)

Hohlraumgehalt

höchstens 5,5 Vol.-% (Sorten „S“)

höchstens 5,5 Vol.-% (Sorten „N“ und „L“)

Unebenheit bei maschinellem Einbau

höchstens 6 mm/4m (auf Asphalttragschicht)

höchstens 4 mm/4m (auf Asphaltbinderschicht)