

# Asphaltdeckschichten aus Gussasphalt

Unebenheit bei maschinellem Einbau

höchstens 6 mm/4m (auf Asphalttragschicht)  
höchstens 4 mm/4m (auf Asphaltbinderschicht)