

Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt

Verdichtungsgrad

$k \geq 97 \%$

Hohlraumgehalt

mindestens 22,0 Vol.-%, höchstens 28,0 Vol.-%

Unebenheit bei maschinellem Einbau

höchstens 3 mm/4m (auf Asphaltbinderschicht)