

Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt

Verdichtungsgrad

$k \geq 98 \%$

Hohlraumgehalt

höchstens 5,0 Vol.-%

Unebenheit bei maschinellem Einbau

höchstens 6 mm/4m (auf Asphalttragschicht)

höchstens 4 mm/4m (auf Asphaltbinderschicht)