

Asphalttragdeckschichten auf Schichten ohne Bindemittel

Verdichtungsgrad

$k \geq 96 \%$

Hohlraumgehalt

höchstens 6,5 Vol.-%

Unebenheit bei maschinellem Einbau

höchstens 10 mm/4m