

Asphalttragschichten

Verdichtungsgrad

$k \geq 98 \%$

Profilgerechte Lage

Abweichung von der Sollhöhe höchstens $\pm 1,0$ cm

Unebenheit

höchstens 10 mm/4m