

**Tab. 10**

**Zugabemöglichkeiten von Asphaltgranulat in Abhängigkeit von der Asphaltmischgutart (nach dem M WA)**

Asphaltgranulat aus	Zugabemöglichkeiten zu Asphaltmischgut für					
	Gussasphalt	Walzasphalt-deckschicht	Asphaltbinderschicht	Asphalttragschicht	Asphalttrag-deckschicht	Asphaltfundationschicht
Gussasphalt	++	○	○	+	○	○
Walzasphalt-deckschicht	-	++ <sup>1)</sup>	++	+	+	+
Asphaltdeck- <sup>2)</sup> und -binderschicht	-	○ <sup>3)</sup>	++	+	+	+
Asphaltbinderschicht	-	○ <sup>3)</sup>	++	+	+	+
Asphalttrag- oder -tragdeckschicht	-	-	-	++	○	+
Asphaltfundationschicht	-	-	-	○	-	++

++ = vorrangig (höchste Wertschöpfungsstufe)

+ = möglich, aber ohne volle Ausnutzung der technischen Eigenschaften und der Wirtschaftlichkeit

○ = bedingt möglich, nach besonderer Prüfung

- = nicht möglich

<sup>1)</sup> nach TL Asphalt-StB.

<sup>2)</sup> in der Regel nicht aus Gussasphalt.

<sup>3)</sup> nach gesonderter Aufbereitung.